

LAUDOS TÉCNICOS DO PRODUTO: **OBSESSION SDN[®]**

- **ASTM D 2 859:2004** - Inflamabilidade de revestimento têxteis de piso com comprimido de metanamina.

Tabela 1 – Inflamabilidade de revestimentos têxteis de piso – com comprimido de metenamina

Corpo(s) de prova	Distância da parte carbonizada ao gabarito de ferro (mm)	Avaliação (passa / não passa)
1	85	Passa
2	84	Passa
3	83	Passa
4	80	Passa
5	83	Passa
6	85	Passa
7	80	Passa
8	85	Passa
Característica do material quanto à inflamabilidade:		Não Inflamável

- **NBR 9442/1986** - Determinação do índice de propagação superficial de chama
Ensaio realizado em 24.09.2010.

	Valores		
	Médio	Mínimo	Máximo
Índice de propagação de chama (Ip)	214	196	243
Fator de evolução de calor (Q)	16,6	15,4	18,3
Fator de propagação de chama (Pc)	12,9	12,1	13,5
Classificação	Classe D		

Os laudos de ensaio relacionados acima foram emitidos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A – IPT.

Em caso de necessidade de cópias e/ou maiores informações contatar a Beaulieu do Brasil.